

Richiesto da:	GOZZI AUTOMAZIONI srl Via dell'Artigianato, 51 – 41043 FORMIGINE (MO)	
Per il prodotto:	Multistrato (piastrella rinforzata sul retro accoppiata con uno strato in laminato WPC), 20 x 40 cm, contrassegnato "WOODOO"	
In data:	26/02/16	Data ricevimento in laboratorio (campione consegnato dal cliente): 02/03/16
Data prove	Da: 07/03/16	A: 31/03/16

Resistenza al gelo

La prova è stata eseguita secondo **ISO 10545-12**: i campioni vengono sottoposti a un ciclo tra + 5 ° C e - 5 ° C, tutte le facce dei campioni sono esposte a congelamento durante 100 cicli di gelo-disgelo. Alla fine della prova, i campioni vengono condizionati a temperatura ambiente e poi esaminati visivamente.

CONDIZIONI OPERATIVE

- Numero di campioni : 10

RISULTATI

Numero di campioni danneggiati dopo 100 cicli di gelo-disgelo : 0

Verifica Tecnica
Ing. Giordana Carani

Il Direttore
Prof. Maria Chiara Bignozzi



I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina